

Утверждена
Начальником Управления стандартизации,
технического нормирования и сертификации
в строительстве и ЖКХ Госстроя РФ

В.В. Тищенко
28 мая 2004 года

**ПОПРАВКА С ОПУБЛИКОВАНИЕМ К ГОСТ 31014-2002 "ПРОФИЛИ ПОЛИАМИДНЫЕ
СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

ОКС 83.140.01
Группа Ж35

В каком месте	Напечатано	Должно быть
П. 5.3.1. Таблица 2. Графа "Значение		
показателя"		
Прочность при разрыве при температуре		
{(23 +/- 2) °С, МПа, не менее:	75	60
Температура изгиба под нагрузкой при		
напряжении 1,80 МПа, °С, не менее:	230	200

Главный специалист
Отдела стандартизации
строительных материалов
Фиронова Т.А.