

Принято  
Межгосударственной научно-технической  
комиссией по стандартизации,  
техническому нормированию и сертификации  
в строительстве (МНТКС)  
17 мая 2000 года

## ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 6666-81 "КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3710

За принятие изменения проголосовали:

-----Т-----

Наименование государства | Наименование органа государственного  
| управления строительством

-----+-----

Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики

Республика Армения | Министерство градостроительства  
| Республики Армения

Республика Беларусь | Минстройархитектуры Республики  
| Беларусь

Кыргызская Республика | Государственный комитет при  
| Правительстве Кыргызской Республики по  
| архитектуре и строительству

Российская Федерация | Госстрой России

Республика Таджикистан | Комитет по делам архитектуры и  
| строительства Республики Таджикистан

Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики  
| Узбекистан

Пункт 1.8 изложить в новой редакции:

"1.8. По требованию потребителя, установленному в договоре на поставку, допускается изготовление бортовых камней с лицевой стороной другой формы".

Пункты 2.2, 2.4. Заменить обозначение: "Мрз" на "F".

Пункт 2.9 исключить.

Раздел 2 дополнить пунктом - 2.10:

"2.10. Бортовые камни из горных пород, применяемые для отделения от проезжей части улиц и дорог, устройства разделительных полос проезжей части дорог, устройства пешеходных дорожек и тротуаров в пределах территорий населенных пунктов и зон перспективной застройки должны иметь суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов  $A_{\text{эф}}$  свыше 370 до 740 Бк/кг.

При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменена в пределах нормы, указанной выше".

Пункт 3.7 после слова "морозостойкость" дополнить словами: "суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов".

Пункт 4.5 изложить в новой редакции:

"4.5. Прочность при сжатии в сухом состоянии, морозостойкость, водопоглощение горной породы, используемой для изготовления бортовых камней, определяют по ГОСТ 30629-99".

Раздел 4 дополнить пунктом - 4.6:

"4.6. Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108-94".

Пункт 5.2. Седьмой абзац. Заменить слова: "воздушно-сухом" на "сухом", "или" на "и";

дополнить абзацем (перед последним):

"суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов".