

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 24922-81 "ЛАТЕКСЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КАУЧУКА"**

Дата введения  
1 августа 1990 года

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2509.

Раздел 2. Первый абзац. Заменить значение: 100 °С на (100 +/- 3) °С;

третий - пятый абзацы изложить в новой редакции: "Весы лабораторные 2-го класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Гири 2-го класса точности по ГОСТ 7328-82.

Стаканы В-1-50 и В-1-200 по ГОСТ 25336-82.

Колба П-1-250 или Кн-1-250 по ГОСТ 25336-82 с шлифованным холодильником ХПТ-1 (2) или ХШ-1 (2) по ГОСТ 25336-82";

седьмой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9805-76 на ГОСТ 9805-84.

Раздел 2 дополнить абзацем: "Эксикатор 2-140 (190) по ГОСТ 25336-82".

Раздел 3. Первый абзац. Исключить слова: "с погрешностью не более 0,001 г";

второй абзац. Исключить слова: "(погрешность взвешивания не более 0,001 г)"; заменить слова: "Сито с каучуком помещают в весовой стаканчик, высушивают до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре не более 100 °С и взвешивают сито с сухим каучуком с погрешностью не более 0,001 г" на "Сито с каучуком помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры (100 +/- 3) °С, выдерживают в течение 1 ч, охлаждают в эксикаторе до температуры окружающей среды и взвешивают. Повторяют высушивание (интервал 15 мин), охлаждение и взвешивание до получения расхождения между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0010 г".