

**ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 23431-79 "ДРЕВЕСИНА. СТРОЕНИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ"**

Дата введения
1 января 1989 года

Вводная часть. Исключить слова: "Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2020-79 и СТ СЭВ 4185-83".

Таблицу дополнить терминами - 2а, 3а, 21а:

Термин	Определение
2а. Ювенильная древесина	Образовавшаяся в первые годы роста древесина,
E. Juvenile wood	расположенная около сердцевины ствола и
F. Bois juv ^е nile	ветвей, обладающая физико-механическими
	свойствами, которые отличаются от свойств
	древесины, сформировавшейся позднее
3а. Слой прироста	Прирост древесины стволов, ветвей и корней,
E. Growth ply	образовавшийся за один вегетационный период
F. Couche d'accroissement	
21а. Ширина слоя прироста	Расстояние в радиальном направлении между
E. Growth ply width	границами смежных слоев прироста древесины
F. Largeur de la couche	
d'accroissement	

термин 1. Определение изложить в новой редакции: "Совокупность вторичных тканей (проводящих, механических и запасных), расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной";

термин 2. Определение перед словом "рыхлых" дополнить словом: "первичных";

термины 3 - 7. Определения изложить в новой редакции:

3 - "Прирост древесины стволов, ветвей и корней, образовавшийся за один год";

4 - "Разрез, проходящий перпендикулярно к направлению основных механических и проводящих элементов древесины";

5 - "Разрез по плоскости, параллельной основным механическим и проводящим тканям древесины";

6 - "Продольный разрез по плоскости, проходящей через сердцевину перпендикулярно касательной к слою прироста (или годичному слою) древесины в точке касания";

7 - "Продольный разрез по плоскости, касательной к слою прироста (или годичному слою) древесины";

термин 9. Определение. Заменить слова: "Образец древесины" на "Единица продукции или ее часть";

термины 10, 11. Определение изложить в новой редакции: 10 - "Образец малых размеров сечения и длины, не содержащий видимых пороков древесины и вырезаемый из заготовки";

11 - "Образец, не отличающийся от единицы продукции или отличающийся от нее только длиной";

термин 16. Определение перед словом "заданных" дополнить словом: "постоянных";

термин 20. Определение. Заменить слово: "рыхлая" на "менее плотная";

термин 22. Определение. Исключить слово: "двумя"; перед словом "годичных" дополнить словом: "смежных";

термины 23, 24. Определения изложить в новой редакции: 23 - "Доля ширины годичного слоя, занимаемая поздней древесиной";

24 - "Наружная светлоокрашенная физиологически активная зона древесины стволов и ветвей, часть клеток которой содержит запасные вещества";

термин 26. Определение дополнить словами: "Граница его обычно совпадает с годичным слоем";

термин 27. Определение. Заменить слова: "СТ СЭВ" на "ГОСТ".

Алфавитный указатель на русском языке дополнить терминами: "Ювенильная древесина - 2а (после термина "Часть образца древесины рабочая");

Слой прироста - 3а (после термина "Слой древесины годичный");

Ширина слоя прироста - 21а (после термина "Твердость древесины ударная").

Алфавитный указатель терминов на английском языке дополнить терминами:

"Juvenile wood 2а (после термина "Wood hygroscopicity").

Growth ply 3а (после термина "Full wood shrinkage").

Growth ply width 21а (после термина "Growth ply")".

Алфавитный указатель терминов на французском языке дополнить терминами:

"Bois juvénile 2а (после термина "Bois hatif").

Couche d'accroissement 3а (после термина "Cote d'éprouvette").

Largeur de la couche 21а (после термина "Largeur de couche d'accroissement annuette")".